



## 平光調合漆

### FLAT READY MIXED PAINT

#### 產品編號：

- BP0151

#### 簡介：

- 係以長油型醇酸樹脂配合耐候性特佳之顏料和高級消光粉等所精製而成之平光面漆。

#### 特性：

- 施工容易、乾燥迅速、附著力佳。
- 漆膜無光柔和、耐磨性佳。

#### 用途：

- 作為廠房或建築物之鐵材、木材等面塗。

#### 規格：

- 顏色: 各色
- 遮蓋力: 白色10M<sup>2</sup>/L 以上;紅、黃、藍、綠 8M<sup>2</sup>/L 以上;黑20M<sup>2</sup>/L 以上;其他各色 12.5M<sup>2</sup>/L 以上
- 光澤: 平光
- 比重: 約 1.1(依色相而異)
- 黏度: 75~85KU(25°C)
- 乾燥時間: 指觸,1小時以內;堅結,6小時以內(25°C)
- 容積固含量: 約 53% (依色相而異)
- 調薄劑: SV-8800(醇酸樹脂調薄劑)
- 施工方式: 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
- 建議乾膜厚: 30~50μm(每道)
- 理論塗佈量: 50M<sup>2</sup>/Gal@40μm

- 適用底漆: 醇酸樹脂底漆系列等
- 塗裝間隔: 6小時以上
- 貯藏期限: 正常情況下至少一年

### 施工應注意事項:

- 使用前必須攪拌均勻,如黏度過高,應添加適量調薄劑稀釋。
- 先清除被塗物表面之灰塵、水份、油污、鐵銹、腐蝕性鹽類等污物再行施工。
- 當空氣中濕度達 85%以上或被塗物表面溫度未高於露點 3°C以上,或溫度在 40°C以上 10°C以下時,應避免施工。
- 油漆用剩時須緊密封口,以避免溶劑揮發或結皮。
- 本有機溶劑油漆不得吞食,並應避免接近高溫或火源,以免發生危險。
- 在有效貯藏期限內,油漆必須存放在通風良好之陰涼處,以保持品質。
- 做疊層塗裝時,必須待下層漆完全乾燥後始可施工。
- 在密閉處施工,需有充份之通風設備。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗,故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之 70%,而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之 60%。
- 如上塗時,因故超過底塗規定之塗裝間隔時間,則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後,方可再行上塗,以確保塗層間附著性。

### 備註:

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異,請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 基本物性之數值依色相或光澤而異。
- 修訂日期: 2022.03.24。

總公司: 高雄市小港區大業南路 43 號  
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路 4 段 811 巷 8 弄 9 號  
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路 168 號 6 樓  
電話: (02)2768-7216 · 27688-7652  
傳真: (02)2756-0374

email: info@berlin.com.tw