



玉保面漆

EPOXY FINISH COATING

產品編號：

- BP0451

簡介：

- 係以環氧樹脂及聚醯胺硬化劑,配合耐候性、耐化學品性特佳之顏料所煉製而成之二液型防銹面漆。

特性：

- 塗膜堅韌、附著力優。
- 耐磨性及電氣絕緣性優。
- 耐水性、耐海水性優。
- 耐油、耐溶劑及耐化學品性優。
- 品質符合 CNS K2089 之國家標準。

用途：

- 適宜作為水泥製品、混凝土面及鋼管、鋼架、橋樑、工廠設施等鋼構物之防蝕面漆。

規格：

- 顏色: 各色
- 遮蓋力: 白色,10M²/L 以上;紅、黃、藍、綠,8M²/L 以上;黑色,20M²/L 以上;其他顏色,12.5M²/L 以上(混合漆)
- 光澤: 有光、半光、平光、無光
- 比重: 約 1.1(依色相而異)
- 黏度: 60~75KU(混合漆,25°C)
- 乾燥時間: 指觸,2小時以內;半堅結,8小時以內;完全硬化,7 天以內(25°C)
- 容積固含量: 約 44%(依色相、光澤而異)

- 混合比:主劑:硬化劑=4:1(重量比),(依色相、光澤而異)
- 調薄劑: SV-5500(環氧樹脂調薄劑)
- 施工方式: 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
- 可使用時間: 8小時(混合後,25°C)
- 建議乾膜厚: 40~60 μ m(每道)
- 理論塗佈量: 33M²/Gal@50 μ m
- 適用底漆: 環氧樹脂系、無機鋅粉底漆、金屬伐銹處理劑等
- 塗裝間隔: 8小時以上
- 貯藏期限: 正常情況下至少一年

施工應注意事項:

- 主劑與硬化劑必須按規定比例混合,並攪拌均勻靜置 15 分鐘後使用。若黏度過高時,應添加適量調薄劑稀釋。
- 二液型油漆經調合後必須在可使用時間內用完,否則將呈膠化不能使用。
- 先清除被塗物表面之灰塵、水份、油污、鐵銹、腐蝕性鹽類等污物再行施工。
- 當空氣中濕度達 85%以上或被塗物表面溫度未高於露點 3°C以上,或氣溫在 40°C以上 10°C以下時,應避免施工。
- 本有機溶劑油漆不得吞食,並應避免接近高溫或火源,以免發生危險。
- 在有效貯藏期限內,油漆必須存放在通風良好之陰涼處,以保持品質。
- 在密閉處施工,需有充份之通風設備。
- 油漆實際塗佈量會因施工技巧、被塗物之表面狀況、形狀、大小、施工方式以及工作環境之不同而有損耗,故需列入估量之考慮中。一般估算刷塗、滾塗之塗佈面積約為理論塗佈量之 70%,而噴塗之塗佈面積約為理論塗佈量之 60%。
- 如上塗時,因故超過底塗規定之塗裝間隔時間,則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後,方可再行上塗,以確保塗層間附著性。

備註:

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異,請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 基本物性之數值依色相或光澤而異。
- 修訂日期: 2022.03.29。

玉保面漆

台北分公司：台北市信義區永吉路 168 號 6 樓

電話：(02)2768-7216 · 27688-7652

傳真：(02)2756-0374

email : info@berlin.com.tw